

Mapecure S

Пленкообразующий кюринг для бетона и раствора на основе растворителя



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие, защищающее свежий бетон от быстрого испарения воды на основе растворителей, предназначенное для штукатурок, цементных растворов и свежих бетонов, минимизирует образование микротрещин во время пластической фазы или быстрого испарения воды, вызванного солнцем или ветром.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Защитное покрытие бетонных конструкций, отремонтированных материалами линий **Mapegrout** и **Mapefinish**, перед окрашиванием **Elastocolor Paint** или выравниванием **Elastocolor Rasante**.
- Покрытие, защищающее новые бетонные поверхности перед окрашиванием **Elastocolor Paint** или выравниванием **Elastocolor Rasante**.
- Защита свежеложенного бетона, такого как:
 - промышленные полы;
 - полы снаружи помещений (дороги, автомобильные стоянки и т.д.);
 - взлетно-посадочные полосы аэропортов;
 - дамбы;
 - мосты;
 - каналы;
 - резервуары для хранения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapecure S представляет собой материал на

основе синтетических смол в растворителе, который образует однородную паро- и водонепроницаемую пленку на бетоне, произведен в соответствии со стандартами UNI 8657 и UNI 8658 для пленкообразующих составов, защищающих бетонные поверхности.

Mapecure S обеспечивает надежную защиту против быстрого испарения воды в бетоне, который подвергается воздействию прямых солнечных лучей или находится в условиях, способствующих ускоренному высыханию, т.е. вызванных ветром, низким уровнем влажности или высокой температурой окружающей среды или бетона.

Mapecure S обладает следующими преимуществами:

- улучшенное развитие механической прочности: отсутствие влаги в твердеющем бетоне может сказаться на потере прочности до 50%;
- улучшенная износоустойчивость;
- снижение загрязнений поверхности;
- снижение образования трещин при пластической усадке;
- исключение обычных способов защиты при помощи воды, влажных мешков из грубой ткани, влажного песка и т.д.;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Консистенция:	Жидкость
Цвет:	Янтарный
Плотность (г/м ³):	0,91 (при +23°C)
Твердый сухой остаток (%):	51 ± 2
Основное действие:	Защита бетонных поверхностей от быстрого испарения воды
Вязкость по Брукфильду (МПа•с):	< 100,000 (1 ротор-100 об)

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при +23°C и отн. вл. 50%)

Время высыхания (UNI 8658):	75 мин (при +23°C)
Водоудерживаемость (UNI 8657):	0,45 кг/м ² потеря воды через 72 ч после нанесения
Температура нанесения:	От +5°C до +35°C

- быстрое и легкое нанесение;
- снижение трудовых затрат и более эффективный менеджмент строительной площадки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Маресюре S препятствует адгезии других финишных покрытий. Не рекомендуется применение данного материала для защиты бетона и штукатурки, когда требуется последующее выравнивание и окраска, в противном случае необходимо тщательно очистить поверхность механическими средствами или зачистить шкуркой.

В основном **Маресюре S** не используется, если предполагается следующее:

- выравнивание бетона цементными растворами;
- покрытие лаком или краской бетона или штукатурки;
- укладка керамической плитки, деревянных, резиновых покрытий и т.д.;

- создание холодных швов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Маресюре S следует наносить на поверхность бетона или строительного раствора сразу после завершения укладки. При укладке бетона с применением опалубки **Маресюре S** следует наносить сразу после распалубки.

Приготовление материала

Маресюре S готов к использованию, поэтому не требует разбавления растворителями. Тщательно перемешайте материал перед применением.

Нанесение материала

Нанесите **Маресюре S** на поверхность тонким равномерным слоем, используя валик, ручной распылитель или сжатый воздух.

Очистка

Инструменты, используемые для нанесения материала, следует очистить скипидаром до высыхания **Маресюре S**.

РАСХОД

Примерно 100-150 г/м².

УПАКОВКА

Маресюре S поставляется в:

- пластмассовые канистры по 24 кг;
- металлические бочки по 200 л.

ХРАНЕНИЕ

МАРЕСЮРЕ S сохраняет свои свойства в течение 24 месяцев при хранении в оригинальной упаковке в сухом месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Маресюре S огнеопасен. Рекомендуется держать его вдали от открытого огня и искр, избегать курения, предотвращать накопление электростатического заряда и работать в хорошо проветриваемых помещениях. Он может вызвать сонливость и головокружение. Во время использования надевайте перчатки для предотвращения высыхания и растрескивания кожи, защитные очки и принимайте обычные меры предосторожности для химической продукции. Если материал попал в глаза или на кожу, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Используйте подходящее средство защиты дыхательных путей. Кроме того, **Маресюре S** опасен для водных организмов, не выбрасывайте его в окружающую среду.

Для получения дополнительной информации о безопасном использовании материала, пожалуйста, ознакомьтесь с последней версией паспорта безопасности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь

наш опыт работы с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать материал для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к последней версии Технической карты материала, доступной на нашем сайте www.mapei.com.

НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Данные, содержащиеся в Технической карте продукта (TDS), могут быть скопированы в другой, связанный с осуществлением проекта, документ, но итоговый документ не должен изменять или заменять требования и данные, содержащиеся в Технической карте продукта и регулирующие процесс установки продукта **МАРЕI. Последнюю версию Технической карты продукта можно скачать на нашем сайте www.mapei.com. **ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЕ ПРОДУКТА, ИСКЛЮЧАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАРЕI.****

Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте www.mapei.com

Mapecure S

